

## CARACTERÍSTICAS

**Base Mordiente B51** ® brinda a las superficies minerales tratadas:

- mayor superficie de anclaje y adherencia;
- resistencia a los álcalis presentes en superficies calcáreas;
- mayor plasticidad;
- menor absorción de agua;
- mayor resistencia a la abrasión y al impacto prolongando su duración;
- mayor cohesión y elasticidad y disminución de la presencia de fisuras.

## DESTINO

**Base Mordiente B51** ® es el producto adecuado para actuar como puente de adherencia y anclaje entre soportes de distinta composición, tanto en exteriores como en interiores, antes de revestir.

Está especialmente formulado como aditivo que mejora el anclaje, aplicado sobre:

- poliestireno expandido;
- soportes de yeso;
- hormigones;
- pisos calcáreos y cementicios alisados, en general;
- microcementos;
- revoques cementicios para ser aplicados sobre superficies lisas;
- fenólicos;
- impermeabilizantes;
- placas de cemento;
- ladrillos de cemento alveolar o cerámicos;
- PVC;
- cerámicas esmaltadas, porcellanato y superficies vítreas en general;
- terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo.

Para otros tipos de base consulte al Departamento Técnico.

## PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa en baldes de 1, 5, 15 y 30 kilos.

## ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

**Base Mordiente B 51** ® de Molinos Tarquini S.A.I.C.

## RENDIMIENTO

Como dato indicativo el consumo promedio es de 0.25 kilos por m<sup>2</sup>.

## COMPOSICIÓN

Producto elaborado a base de copolímeros acrílicos y cargas minerales.

## MODO DE EMPLEO

**Base Mordiente B 51** ® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

## Preparación de la superficie

- Lavar la superficie por tratar con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado de suciedad existente.
- Para limpiar superficies de muros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y a la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos.

## Aplicación

- Aplicar puro, sin diluir, con rodillo o con pincel.
- Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente curado: transcurridos 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Aplicar la **Base Mordiente B 51** ® y dejar secar 24 h como mínimo, antes de revestir.

## RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

---

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

---

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar con el envase bien cerrado y separado del piso, en lugar fresco y seco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

---

Este producto contiene copolímeros acrílicos en base acuosa, aditivos, conservantes y cargas minerales  
Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.